



## NON-WOVEN K-TEX

### TECHNISCHE DATEN

#### Kennzeichen

Sehr stark, kratz- und fusselfrei, Sauer- und lösungsmittelbeständig, absorbiert Öl und Wasser, geschmeidigen und sanft, trocken und nass verwendbar, silikonfrei, farbefest Effekt von Sämischedler

#### Anwendung

Mechanische Industrie, automobiler Sektor, chemische Industrie, Elektronik, Druckereien, Luftfahrt Industrie

#### Herstellungsmethode

Melt blown thermo bond

#### Farbe

blau

#### Zusammensetzung

Polypropylen 100%

#### Gewicht (EN 29073-1)

± 70 gr/m<sup>2</sup>

#### Dicke

#### Reißkraft (EN 29073-3)

23 N/5cm MD

18 N/5cm CD

#### Dehnung (EN 29073-3)

25% MD

30% CD

#### Absorptionsvermögen (DIN 53923)

600%

#### Abrasivität (ASTM D4970-99)

4

#### Referenzen

#### Abmessungen

#### Einheit

#### Menge

#### n/pal

KPX 3040 V 01500 B

± 30 x 40 cm

flach/Karton

1 x 500 st

26

KPX 3832 P 01500 B

± 38 x 32 cm

Rolle

1 x 500 abr

40

KPX 3840 D 01225 B

± 38 x 40 cm

Rolle/Spenderkarton

1 x 225 abr

48

KPX 3840 Z 20025 B

± 38 x 40 cm

Z-gefaltet/Karton

20 x 25 st

26

KPX 3840 B 08080 B

± 38 x 40 cm

Z-gefaltet/Minikarton

8 x 80 st

20

#### Verpackung



*These goods are available on request in different sizes*